

SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE / Commercial - Technical Data

Articolo / Article : **364 ALDABRA**

Composizione / Composition : **87 % POLYAMIDE**
13 % ELASTANE



Peso / Weight (+/- 5 %) : **210 g/m²** Altezza / Width (+/- 2%): **140 cm**

Peso / Weight (+/- 5 %) : **294 g/m lin.** Pezza / Piece : **70 m**

Maglie / Courses : **44-46 / cm** Cannelle / Wales : **24 / cm**

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C altezza / width : **max -6%** lunghezza / length : **max -6%**
Dimensional Stability - Washing 40° C
BS EN ISO 6330

Stabilità Dimensionale - Vapore altezza / width : **max -4%** lunghezza / length : **max -6%**
Dimensional Stability - Steam

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling su tessuto : **4/5** su lana : **3/4**
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations on fabric on wool

Ultraviolet Protection Factor (U.P.F.) **50+**
AS/NZS 4399-1996

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%) altezza / width : **140%** lunghezza / length : **210%**
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)
INSTRON 3343 - 3.6 kg (min 119% - max 161%) (min 178% - max 241%)

modulo 40% / modulus 40% : altezza / width : **60-140 g** lunghezza / length : **60-140 g**

Allungamento Manuale (+/- 15 %) altezza / width : **150%** lunghezza / length : **220%**
Hand Elongation (min 127 % - max 172%) (min 187 % - max 253%)

Simboli di manutenzione :
Care labelling codes :



Note / Notes : **Tessuto con trattamento superficiale. L'aspetto potrebbe subire leggere variazioni - ELASTANE (L'**
As this fabric is surface treated, the look could be subject to slight variations.

RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO
WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Annulla e sostituisce la precedente del Marzo 2011 / Replaces the previous data sheet of March 2011