

SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE / Commercial - Technical Data

Articolo / Article :

500 ICEBERG


Composizione / Composition :

42 % POLYAMIDE
38 % POLYPROPYLENE
20 % ELASTOLEFIN

 Peso / Weight (+/- 5 %) : **230 g/m²**

 Altezza / Width (+/- 2%): **150cm**

 Peso / Weight (+/- 5 %) : **345 g/m lin.**

 Pezza / Piece : **70 m**

 Maglie / Courses : **32 / cm**

 Cannette / Wales : **29 / cm**
Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C
Dimensional Stability - Washing 40° C

 altezza / width : **max -4%**

 lunghezza / length : **max -4%**
Stabilità Dimensionale - Vapore
Dimensional Stability - Steam

 altezza / width : **max -3%**

 lunghezza / length : **max -3%**
Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling
 NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

 su tessuto : **5**
on fabric

 su lana : **4/5**
on wool
Ultraviolet Protection Factor (U.P.F.)
 AS/NZS 4399-1996

50+
Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)

INSTRON 3343 - 3.6 kg

 altezza / width : **110%**
 (min 93% - max 127%)

 lunghezza / length : **110%**
 (min 93% - max 127%)

modulo 40% / modulus 40% :

 altezza / width : **140-270 g**

 lunghezza / length : **270-380 g**
Allungamento Manuale (+/- 15%)
Hand Elongation (+/- 15%)

 altezza / width : **115%**
 (min 97% - max 133%)

 lunghezza / length : **115%**
 (min 97% - max 133%)

Simboli di manutenzione :
Care labelling code :

 Note / Notes : **Dati da confermare / Data to be confirmed - ELASTOLEFIN XLA NG**
RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO
WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

 Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
 To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Annulla e sostituisce la precedente del Marzo 2009 / Replaces the previous data sheet of March 2009