

SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE / Commercial - Technical Data

Articolo / Article : **304 IGLOO**



Composizione / Composition : **87 % POLYESTER**
13 % ELASTANE

Peso / Weight (+/- 5 %) : **250 g/m²** Altezza / Width (+/- 2%) : **150 cm**
 Peso / Weight (+/- 5 %) : **375 g/m lin.** Pezza / Piece : **50 m**
 Maglie / Courses : **47 / cm** Cannette / Wales : **30 / cm**

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C altezza / width : **max -4%** lunghezza / length : **max -4%**
Dimensional Stability - Washing 40° C
 BS EN ISO 6330

Stabilità Dimensionale - Vapore altezza / width : **max -3%** lunghezza / length : **max -3%**
Dimensional Stability - Steam

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling su tessuto : **5** su lana : **4/5**
 NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations on fabric on wool

Ultraviolet Protection Factor (U.P.F.) **50+**
 AS/NZS 4399-1996

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)
 INSTRON 3343 - 3.6 kg

Bianco x Stampa / White for printing altezza / width : **120%** lunghezza / length : **170%**
 (min 102% - max 138%) (min 144% - max 195%)

modulo 40% / modulus 40%
 Bianco x Stampa / White for printing altezza / width : **130-250 g** lunghezza / length : **130-250 g**

Allungamento Manuale (+/- 15%) altezza / width : **125%** lunghezza / length : **175%**
Hand Elongation (min 106% - max 143%) (min 148% - max 201%)

Simboli di manutenzione :
Care labelling codes :



Note / Notes : **ELASTANE (LYCRA XTRALIFE®)**

RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO
WE RECOMMEND TESTING EACH DYEBATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
 To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Annulla e sostituisce la precedente di Marzo 2011 / Replaces the previous data sheet of March 2011