

SCHEMA TECNICO-COMMERCIALE / Commercial - Technical Data
Articolo / Article : 104 ACQUA

**Composizione / Composition : 73 % POLYAMIDE
27 % ELASTANE**

 Peso / Weight (+/- 5 %) : **170 g/m²**

 Altezza / Width (+/- 2%): **150 cm**

 Peso / Weight (+/- 5 %) : **255 g/m lin.**

 Pezza / Piece : **70 m**

 Maglie / Courses : **46 / cm**

 Cannette / Wales : **26 / cm**
Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C

 altezza / width : **max -4%**

 lunghezza / length : **max -4%**
Dimensional Stability - Washing 40° C

BS EN ISO 6330

Stabilità Dimensionale - Vapore

 altezza / width : **max -3%**

 lunghezza / length : **max -3%**
Dimensional Stability - Steam
Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling

 su tessuto : **5**
 on fabric

 su lana : **5**
 on wool

NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

Ultraviolet Protection Factor (U.P.F.)
50+

AS/NZS 4399-1996

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)

INSTRON 3343 - 3.6 kg

 Tinto / Plain dyed altezza / width : **110%**
 (min 94% - max 127%)

 lunghezza / length : **190%**
 (min 162% - max 219%)

modulo 40% / modulus 40%

 Tinto / Plain dyed altezza / width : **120-220 g**

 lunghezza / length : **70-130 g**
Allungamento Manuale (+/- 15 %)

 altezza / width : **115%**

 lunghezza / length : **195%**
Hand Elongation

(min 98% - max 132%)

(min 166% - max 224%)

Simboli di manutenzione :
Care labelling codes :

 Note / Notes : **Poliammide Cava Riciclata - ELASTAN (LYCRA® XTRALIFE)**
Polyamide Hollow Recycled, ELASTANE (LYCRA® XTRALIFE)
RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO
WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.

To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Dati da confermare / Data to be confirmed