

SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE / Commercial - Technical Data

Articolo / Article : 405 Revolutionary® Gloss



**Composizione / Composition : 71 % POLYAMIDE
29 % ELASTANE**

Peso / Weight (+/- 5 %) : 145 g/m² Altezza / Width (+/- 2%) : 152 cm

Peso / Weight (+/- 5 %) : 220 g/m lin. Pezza / Piece : 70 m

Maglie / Courses : 60 / cm Cannette / Wales : 30 / cm

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C altezza / width : max -4% lunghezza / length : max -4%
Dimensional Stability - Washing 40° C
BS EN ISO 6330

Stabilità Dimensionale - Vapore altezza / width : max -3% lunghezza / length : max -3%
Dimensional Stability - Steam

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling su tessuto : 5 su lana : 4/5
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations on fabric on wool

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%) altezza / width : 120% lunghezza / length : 95%
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)
INSTRON 3343 - 3.6 kg (min 102% - max 138%) (min 80% - max 109%)

modulo 40% / modulus 40% : altezza / width : 120-220 g lunghezza / length : 235-445 g

Allungamento Manuale (+/- 15 %) altezza / width : 125% lunghezza / length : 100%
Hand Elongation (min 106% - max 144%) (min 85% - max 115%)

Simboli di manutenzione :
Care labelling codes :

Note / Notes : Tessuto con trattamento superficiale. L'aspetto potrebbe subire leggere variazioni
As this fabric is surface treated, the look could be subject to slight variations.
ELASTAN (LYCRA® XTRA LIFE™) - ELASTANE (LYCRA® XTRA LIFE™)
POLIAMMIDE MICRO - POLYAMIDE MICRO

RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO
WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Annulla e sostituisce la precedente del Gennaio 2017 / Replaces the previous data sheet of January 2017