

SCHEMA TECNICO-COMMERCIALE / Commercial - Technical Data

Articolo / Article : **450 VUELTA**

Composizione / Composition : **85 % POLYAMIDE**
15 % ELASTANE



Peso / Weight (+/- 5 %) : **250 g/m²** Altezza / Width (+/- 2%): **165 cm**

Peso / Weight (+/- 5 %) : **412 g/m lin.** Pezza / Piece : **50 m**

Maglie / Courses : **36/37 / cm** Cannelle / Wales : **26/27 / cm**

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C altezza / width : **max -6%** lunghezza / length : **max -4%**
Dimensional Stability - Washing 40° C

Stabilità Dimensionale - Vapore altezza / width : **max -3%** lunghezza / length : **max -3%**
Dimensional Stability - Steam

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling su tessuto : **5** su lana : **5**
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations on fabric on wool

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)
INSTRON 3343 - 3.6 kg altezza / width : **100%** lunghezza / length : **160%**
(min 85% - max 115%) (min 136% - max 184%)

modulo 40% / modulus 40% : altezza / width : **250-350 g** lunghezza / length : **100-200 g**

Allungamento Manuale (+/- 15 %) altezza / width : **110%** lunghezza / length : **170%**
Hand Elongation (min 93% - max 126%) (min 144% - max 195%)

Simboli di manutenzione :     
Care labelling code :

Note / Notes : **ELASTAN (LYCRA® XTRA LIFE™) - ELASTANE (LYCRA® XTRA LIFE™)**

RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO
WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Annula e sostituisce la precedente del Gennaio 2017 / Replaces the previous data sheet of January 2017