

SCHEMA TECNICO-COMMERCIALE / Commercial - Technical Data

Articolo / Article : **485 COLORADO PL**



Composizione / Composition : **81 % POLYESTER
19 % ELASTANE**

Peso / Weight (+/- 5 %) : **200 g/m²** Altezza / Width (+/- 2%) : **150 cm**

Peso / Weight (+/- 5 %) : **300 g/m lin.** Pezza / Piece : **70 m**

Maglie / Courses : **38 / cm** Cannette / Wales : **26 / cm**

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C altezza / width : **max -6%** lunghezza / length : **max -6%**
Dimensional Stability - Washing 40° C

BS EN ISO 6330

Stabilità Dimensionale - Vapore altezza / width : **max -4%** lunghezza / length : **max -4%**
Dimensional Stability - Steam

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling su tessuto : **4/5** su lana : **4**
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations on fabric on wool

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)

INSTRON 3343 - 3.6 kg

Tinto / Plain dyed altezza / width : **110%** lunghezza / length : **130%**
(min 94% - max 127%) (min 111% - max 150%)

modulo 40% / modulus 40%

Tinto / Plain dyed altezza / width : **155-290 g** lunghezza / length : **150-280 g**

Allungamento Manuale (+/- 15 %) altezza / width : **115%** lunghezza / length : **135%**
Hand Elongation (min 98% - max 132%) (min 115% - max 155%)

Simboli di manutenzione :
Care labelling codes :



Note / Notes : **ELASTAN (LYCRA® XTRA LIFE™) - ELASTANE (LYCRA® XTRA LIFE™)**

RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO
WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Annulla e sostituisce la precedente del Gennaio 2017 / Replaces the previous data sheet of January 2017