

SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE / Commercial - Technical Data

Articolo / Article : 404 Revolutionary®

**Composizione / Composition : 71 % POLYAMIDE
29 % ELASTANE**



Peso / Weight (+/- 5 %) : **155 g/m²**

Altezza / Width (+/- 2%) : **152 cm**

Peso / Weight (+/- 5 %) : **235 g/m lin.**

Pezza / Piece : **70 m**

Maglie / Courses : **66 / cm**

Cannette / Wales : **30 / cm**

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C
Dimensional Stability - Washing 40° C
BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

altezza / width : **max -4%**

lunghezza / length : **max -4%**

Stabilità Dimensionale - Vapore
Dimensional Stability - Steam

altezza / width : **max -3%**

lunghezza / length : **max -3%**

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

su tessuto : **5**
on fabric

su lana : **4/5**
on wool

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)

INSTRON 3343 - load 3.6 kg - strip test - size of the tested sample: 100 mm x 50 mm.

altezza / width : **135%**
(min 115% - max 155%)

lunghezza / length : **120%**
(min 102% - max 138%)

modulo 40% / modulus 40% :

altezza / width : **125-235 g**

lunghezza / length : **135-245 g**

Allungamento Manuale (+/- 15 %)
Hand Elongation

altezza / width : **140%**
(min 119% - max 161%)

lunghezza / length : **125%**
(min 106 - max 144%)

Simboli di manutenzione :
Care labelling codes :



Note / Notes : **POLIAMMIDE MICRO - POLYAMIDE MICRO**

RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO
WE RECOMMEND TESTING EACH DYEBATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Annulla e sostituisce la precedente del Gennaio 2018 / Replaces the previous data sheet of January 2018