

## SCHEMA TECNICO-COMMERCIALE / Commercial - Technical Data

Articolo / Article : **410 Revolutionary® SLIM**



Composizione / Composition : **71 % POLYAMIDE**  
**29 % ELASTANE**

Peso / Weight (+/- 5 %) : **155 g/m<sup>2</sup>**

Altezza / Width (+/- 2%) : **152 cm**

Peso / Weight (+/- 5 %) : **235 g/m lin.**

Pezza / Piece : **70 m**

Maglie / Courses : **66 / cm**

Cannette / Wales : **30 / cm**

**Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C**

altezza / width : **max -4%**

lunghezza / length : **max -4%**

**Dimensional Stability - Washing 40° C**

BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

**Stabilità Dimensionale - Vapore**

altezza / width : **max -3%**

lunghezza / length : **max -3%**

**Dimensional Stability - Steam**

**Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling**

su tessuto : **5**  
on fabric

su lana : **4/5**  
on wool

NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

**Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)**

**Stretch to Dynamometer (+/- 15%)**

INSTRON 3343 - load 3.6 kg - strip test - size of the tested sample: 100 mm x 50 mm.

altezza / width : **135%**

(min 115% - max 155%)

lunghezza / length : **120%**

(min 102% - max 138%)

**modulo 40% / modulus 40% :**

altezza / width : **125-235 g**

lunghezza / length : **135-245 g**

**Allungamento Manuale (+/- 15 %)**

altezza / width : **140%**

lunghezza / length : **125%**

**Hand Elongation**

(min 119% - max 161%)

(min 106 - max 144%)

**Simboli di manutenzione :**

**Care labelling codes :**



Note / Notes : **Poliammide Microincapsulata - Microencapsulated Polyamide**

**RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO**  
**WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING**

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.

To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Annula e sostituisce la precedente del Gennaio 2018 / Replaces the previous data sheet of January 2018