

SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE / Commercial - Technical Data

Articolo / Article : **814 DARWIN**

Composizione / Composition : **100 % POLYESTER**



Peso / Weight (+/- 5 %) : **170 g/m²**

Altezza / Width (+/- 2%): **160 cm**

Peso / Weight (+/- 5 %) : **272 g/m lin.**

Pezza / Piece : **70 m**

Maglie / Courses : **26-27/cm**

Cannette / Wales : **21-22/cm**

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C

altezza / width : **max -4%**

lunghezza / length : **max -4%**

Dimensional Stability - Washing 40° C

BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

Stabilità Dimensionale - Vapore

altezza / width : **max -4%**

lunghezza / length : **max -4%**

Dimensional Stability - Steam

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling

su tessuto : **5**

su lana : **4**

NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

on fabric

on wool

Allungamento al Dinamometro (+/- 10%)

Stretch to Dynamometer (+/- 10%)

INSTRON 3343 - load 3.6 kg - strip test - size of the tested sample: 100 mm x 50 mm.

altezza / width : **105%**

lunghezza / length : **75%**

(min 94% - max 116%)

(min 67% - max 83%)

Allungamento Manuale (+/- 10%)

Hand Elongation

altezza / width : **110%**

lunghezza / length : **80%**

(min 99% - max 121%)

(min 72% - max 88%)

Simboli di manutenzione :

Care labelling codes :



Note / Notes : **47% Polyester P.B.T. + 53% Polyester**

RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO
WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Annulla e sostituisce la precedente di Luglio 2018 / Replaces the previous data sheet of July 2018