

SCHEMA TECNICO-COMMERCIALE / Commercial - Technical Data

Articolo / Article : **301 ASPEN**

Composizione / Composition : **82 % POLYESTER**
18 % ELASTANE



Peso / Weight (+/- 5 %) : **210 g/m²** Altezza / Width (+/- 2%): **160 cm**

Peso / Weight (+/- 5 %) : **336 g/m lin.** Pezza / Piece : **70 m**

Maglie / Courses : **46 / cm** Cannette / Wales : **28 / cm**

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C altezza / width : **max -4%** lunghezza / length : **max -4%**
Dimensional Stability - Washing 40° C
BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

Stabilità Dimensionale - Vapore altezza / width : **max -3%** lunghezza / length : **max -3%**
Dimensional Stability - Steam

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling su tessuto : **5** su lana : **4/5**
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations on fabric on wool

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)

Stretch to Dynamometer (+/- 15%)

INSTRON 3343 - load 3.6 kg - strip test - size of the tested sample: 100 mm x 50 mm.

Bianco x Stampa / White for printing altezza / width : **95%** lunghezza / length : **145%**
(min 89% - max 121%) (min 123% - max 167%)

modulo 40% / modulus 40%

Bianco x Stampa / White for printing altezza / width : **260-480 g** lunghezza / length : **120-225 g**

Allungamento Manuale (+/- 15 %) altezza / width : **100%** lunghezza / length : **150%**
Hand Elongation (min 85% - max 115%) (min 128% - max 173%)

Simboli di manutenzione :
Care labelling codes :



Note / Notes :

RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO
WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Annulla e sostituisce la precedente del Maggio 2020 / Replaces the previous data sheet of May 2020