

**SCHEMA TECNICO-COMMERCIALE / Commercial - Technical Data**

**Articolo / Article : 303 ASPEN HEAVY**

**Composizione / Composition : 82 % POLYESTER  
18 % ELASTANE**



Peso / Weight ( +/- 5 % ) : **230 g/m<sup>2</sup>** Altezza / Width (+/- 2%): **160 cm**

Peso / Weight ( +/- 5 % ) : **368 g/m lin.** Pezza / Piece : **50 m**

Maglie / Courses : **47 / cm** Cannelle / Wales : **28 / cm**

**Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C** altezza / width : **max -4%** lunghezza / length : **max -4%**  
*Dimensional Stability - Washing 40° C*

BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

**Stabilità Dimensionale - Vapore** altezza / width : **max -3%** lunghezza / length : **max -3%**  
*Dimensional Stability - Steam*

**Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling** su tessuto : **5** su lana : **4/5**  
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations on fabric on wool

**Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)**  
*Stretch to Dynamometer (+/- 15%)*

INSTRON 3343 - load 3.6 kg - strip test - size of the tested sample: 100 mm x 50 mm.

Bianco x Stampa / White for printing altezza / width : **90%** lunghezza / length : **155%**  
(min 77% - max 104%) (min 132% - max 178%)

**modulo 40% / modulus 40%**

Bianco x Stampa / White for printing altezza / width : **310-570 g** lunghezza / length : **125-235 g**

**Allungamento Manuale ( +/- 15 % )** altezza / width : **95%** lunghezza / length : **160%**  
*Hand Elongation* (min 81% - max 109%) (min 136% - max 184%)

**Simboli di manutenzione :**  
*Care labelling codes :*



Note / Notes :

**RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO**  
**WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING**

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.  
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

**Annula e sostituisce la precedente del Maggio 2020 / Replaces the previous data sheet of May2020**