

**SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE / Commercial - Technical Data**

Articolo / Article : **402 Revolutionary® Mild**

Composizione / Composition : **85 % POLYAMIDE  
15 % ELASTANE**



Peso / Weight ( +/- 5 % ) : **115 g/m<sup>2</sup>**      Altezza / Width (+/- 2%): **152 cm**  
Peso / Weight ( +/- 5 % ) : **174 g/m lin.**      Pezza / Piece : **70 m**  
Maglie / Courses : **58 / cm**      Cannette / Wales : **30 / cm**

**Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C**      altezza / width : **max -4%**      lunghezza / length : **max -4%**  
*Dimensional Stability - Washing 40° C*  
BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

**Stabilità Dimensionale - Vapore**      altezza / width : **max -3%**      lunghezza / length : **max -3%**  
*Dimensional Stability - Steam*

**Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling**      su tessuto : **5**      su lana : **4/5**  
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations      on fabric      on wool

**Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)**  
*Stretch to Dynamometer (+/- 15%)*  
INSTRON 3343 - load 3.6 kg - strip test - size of the tested sample: 100 mm x 50 mm.

Bianco x Stampa / White for printing      altezza / width : **160%**      lunghezza / length : **100%**  
(min 136% - max 184%)      (min 85% - max 115%)  
Tinto / Plain dyed      altezza / width : **190%**      lunghezza / length : **100%**  
(min 161% - max 219%)      (min 85% - max 115%)

**modulo 40% / modulus 40%**

Bianco x Stampa / White for printing      altezza / width : **10-30 g**      lunghezza / length : **120-240 g**  
Tinto / Plain dyed      altezza / width : **10-30 g**      lunghezza / length : **100-200 g**

**Allungamento Manuale ( +/- 15 % )**      altezza / width : **200%**      lunghezza / length : **110%**  
*Hand Elongation*      (min 170% - max 230%)      (min 93% - max 127%)

Simboli di manutenzione :  
*Care labelling codes :*



Note / Notes : **POLIAMMIDE MICRO - POLYAMIDE MICRO**  
**si sconsiglia l'uso in piscina / Not recommended for pool use**

**RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO**  
**WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING**

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.  
*To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.*

**Annulla e sostituisce la precedente del Maggio 2020 / Replaces the previous data sheet of May 2020**