

SCHEMA TECNICO-COMMERCIALE / Commercial - Technical Data

Articolo / Article : 403 Revolutionary® Shiro

Composizione / Composition : 80 % POLYESTER
20 % ELASTANE



Peso / Weight (+/- 5 %) : **190 g/m²** Altezza / Width (+/- 2%) : **152 cm**

Peso / Weight (+/- 5 %) : **288 g/m lin.** Pezza / Piece : **70 m**

Maglie / Courses : **55 / cm** Cannette / Wales : **31 / cm**

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C altezza / width : **max -4%** lunghezza / length : **max -4%**
Dimensional Stability - Washing 40° C
BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

Stabilità Dimensionale - Vapore altezza / width : **max -3%** lunghezza / length : **max -3%**
Dimensional Stability - Steam

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling su tessuto : **5** su lana : **4/5**
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations on fabric on wool

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)
INSTRON 3343 - load 3.6 kg - strip test - size of the tested sample: 100 mm x 50 mm.

altezza / width : **145%** lunghezza / length : **95%**
(min 123% - max 167%) (min 81% - max 109%)

modulo 40% / modulus 40% : altezza / width : **115-215 g** lunghezza / length : **335-625 g**

Allungamento Manuale (+/- 15%) altezza / width : **150%** lunghezza / length : **100%**
Hand Elongation (min 127% - max 172%) (min 85% - max 115%)

Simboli di manutenzione :     

Care labelling codes :

Note / Notes : **POLIESTERE MICRO - POLYESTER MICRO**
si sconsiglia l'uso in piscina / Not recommended for pool use

RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO
WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Annulla e sostituisce la precedente del Maggio 2020 / Replaces the previous data sheet of May 2020