

SCHEMA TECNICO-COMMERCIALE PROVVISORIA

Commercial - Provisional Technical Data

Articolo / Article : **825 SYDNEY ECO**

Composizione / Composition : **100 % POLYESTER**



Peso / Weight (+/- 5 %) : **170 g/m²** Altezza / Width (+/- 2%): **160 cm**

Peso / Weight (+/- 5 %) : **272 g/m lin.** Pezza / Piece : **70 m**

Maglie / Courses : **26 / cm** Cannette / Wales : **21 / cm**

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C altezza / width : **max -4%** lunghezza / length : **max -4%**
Dimensional Stability - Washing 40° C
BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

Stabilità Dimensionale - Vapore altezza / width : **max -4%** lunghezza / length : **max -4%**
Dimensional Stability - Steam

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling su tessuto : **4/5** su lana : **3**
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations on fabric on wool

Allungamento al Dinamometro (+/- 10%)
Stretch to Dynamometer (+/- 10%)
INSTRON 3343 - load 3.6 kg - strip test - size of the tested sample: 100 mm x 50 mm.

Tinto / Plain dyed altezza / width : **100%** lunghezza / length : **70%**
(min 90% - max 110%) (min 63% - max 77%)

Allungamento Manuale (+/- 10%) altezza / width : **105%** lunghezza / length : **75%**
Hand Elongation (min 95% - max 116%) (min 68% - max 83%)

Simboli di manutenzione :     
Care labelling codes :

Note / Notes : **POLIESTERE RICICLATO - RECYCLED POLYESTER**
49% P.B.T - 51% PL

RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO
WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

DATI DA CONFERMARE - DATA TO BE CONFIRMED.