

SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE / Commercial - Technical Data

Articolo / Article : **331 X-PLAY**

Composizione / Composition : **78 % POLYESTER**
22 % ELASTOLEFIN



Peso / Weight (+/- 5 %) : **195 g/m²** Altezza / Width (+/- 2%): **140 cm**
Peso / Weight (+/- 5 %) : **273 g/m lin.** Pezza / Piece : **70 m**
Maglie / Courses : **32 / cm** Cannette / Wales : **22 / cm**

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C altezza / width : **max -4%** lunghezza / length : **max -4%**
Dimensional Stability - Washing 40° C
BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

Stabilità Dimensionale - Vapore altezza / width : **max -3%** lunghezza / length : **max -3%**
Dimensional Stability - Steam

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling su tessuto : **4/5** su lana : **4**
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations on fabric on wool

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)
INSTRON 3343 - load 3.6 kg - strip test - size of the tested sample: 100 mm x 50 mm.

altezza / width : **130%** lunghezza / length : **155%**
(min 111% - max 150%) (min 132% - max 178%)
modulo 40% / modulus 40% : altezza / width : **70-140 g** lunghezza / length : **100-180 g**

Allungamento Manuale (+/- 15%) altezza / width : **135%** lunghezza / length : **160%**
Hand Elongation (min 115% - max 155%) (min 136% - max 184%)

Simboli di manutenzione :
Care labelling code :



Note / Notes : **RECYCLED POLYESTER and ELASTOLEFIN XLANCE®**

RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO
WE RECOMMEND TESTING EACH DYEBATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Annula e sostituisce la precedente del Aprile 2021 / Replaces the previous data sheet of April 2021