

SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE / Commercial - Technical Data

Articolo / Article : **395 VITA PL**

Composizione / Composition : **78 % POLYESTER**
22 % ELASTANE



Peso / Weight (+/- 5 %) : **190 g/m²** **Altezza / Width (+/- 2%):** **150 cm**

Peso / Weight (+/- 5 %) : **285 g/m lin.** **Pezza / Piece :** **70 m**

Maglie / Courses : **42 / cm** **Cannette / Wales :** **25 / cm**

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C **altezza / width : max -5%** **lunghezza / length : max -5%**
Dimensional Stability - Washing 40° C
BS EN ISO 6330

Stabilità Dimensionale - Vapore **altezza / width : max -3%** **lunghezza / length : max -3%**
Dimensional Stability - Steam

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling **su tessuto : 5** **su lana : 4/5**
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations **on fabric** **on wool**

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)
INSTRON 3343 - load 3.6 kg - strip test - size of the tested sample: 100 mm x 50 mm.

Bianco x Stampa / White for printing	altezza / width : 70% (min 60% - max 81%)	lunghezza / length : 115% (min 98% - max 132%)
Tinto / Plain dyed	altezza / width : 90% (min 77% - max 104%)	lunghezza / length : 130% (min 111% - max 150%)

modulo 40% / modulus 40%

Bianco x Stampa / White for printing	altezza / width : 440-820 g	lunghezza / length : 260-480 g
Tinto / Plain dyed	altezza / width : 210-390 g	lunghezza / length : 170-310 g

Allungamento Manuale (+/- 15%) **altezza / width : 95%** **lunghezza / length : 135%**
Hand Elongation (min 81% - max 109%) (min 115% - max 155%)

Simboli di manutenzione :
Care labelling codes :



Note / Notes : **POLIESTERE MULTIFILAMENTO RICICLATO**
RECYCLED MULTIFILAMENT POLYESTER

RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO
WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.