

**SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE / Commercial - Technical Data**

Articolo / Article : **420 Revolutionary® Sweet**

Composizione / Composition : **71 % POLYAMIDE  
29 % ELASTANE**



Peso / Weight (+/- 5 %) : **160 g/m<sup>2</sup>**

Altezza / Width (+/- 2%) : **150 cm**

Peso / Weight (+/- 5 %) : **243 g/m lin.**

Pezza / Piece : **70 m**

Maglie / Courses : **60 / cm**

Cannette / Wales : **30 / cm**

**Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C**  
**Dimensional Stability - Washing 40° C**  
BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

altezza / width : **max -4%**

lunghezza / length : **max -4%**

**Stabilità Dimensionale - Vapore**  
**Dimensional Stability - Steam**

altezza / width : **max -3%**

lunghezza / length : **max -3%**

**Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling**  
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

su tessuto : **5**  
on fabric

su lana : **4/5**  
on wool

**Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)**  
**Stretch to Dynamometer (+/- 15%)**

INSTRON 3343 - load 1.5 kg - strip test - size of the tested sample: 100 mm x 50 mm.

altezza / width : **110%**  
(min 94% - max 127%)

lunghezza / length : **80%**  
(min 68% - max 92%)

**modulo 40% / modulus 40% :**

altezza / width : **125-235 g**

lunghezza / length : **240-450 g**

**Allungamento Manuale (+/- 15 %)**  
**Hand Elongation**

altezza / width : **115%**  
(min 98% - max 132%)

lunghezza / length : **85%**  
(min 72 - max 98%)

**Simboli di manutenzione :**  
**Care labelling codes :**



Note / Notes : **POLIAMMIDE MICRO - POLYAMIDE MICRO**

**RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO**  
**WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING**

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.  
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

**Annula e sostituisce la precedente del Gennaio 2021 / Replaces the previous data sheet of January 2021**