

SCHEDA TECNICA-PROVVISORIA / Provisional - Technical Data Sheet

Articolo / Article : **RENEW WAFFLE**

Composizione / Composition : **88% POLYAMIDE**
12% ELASTANE

Maglie / Coures : **41 / cm**

Colonne / Wales : **34 / cm**

Peso / Weight (+/- 10 %) : **140 g/m²** Altezza totale / Total Width (+/- 3 cm) : **150 cm**

Peso / Weight (+/- 10 %) : **210 g/m lin**



Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C

Dimensional Stability - Washing 40° C

BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

altezza: **max -5%**

width

lunghezza : **max -5%**

length

Stabilità Dimensionale - Vapore

Dimensional Stability - Steam

altezza: **max -3%**

width

lunghezza : **max -3%**

length

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)

Stretch to Dynamometer (+/- 15%)

Zwick - load 1,5 kg - strip test

size of the tested sample: 100 mm x 50 mm

altezza: **75 %**

width

lunghezza: **75 %**

length

MIN **64 %**

MIN **64 %**

MAX **86 %**

MAX **86 %**

modulo 40% / modulus 40%

altezza: **225-425 g**

width

lunghezza: **165-315 g**

length

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling

NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

su tessuto : **4/5**

on fabric

su lana : **3/4**

on wool

Simboli di manutenzione :

Care labelling codes :



Note / Notes :

POLIAMMIDE RICICLATA / RECYCLED POLYAMIDE

RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO

WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

Resistenza al Pilling ISO 12945-2: valore su lana non migliorabile; dovuto alla struttura in rilievo.

Resistance to Pilling ISO 12945-2: value on wool cannot be improved due to the structure.

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.

To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Questa scheda tecnica è da considerarsi provvisoria in quanto i valori tecnici indicati potrebbero subire delle variazioni.
This Data sheet has to be considered provisional since the technical data could change.