

SCHEMA TECNICO-COMMERCIALE / Commercial - Technical Data

Articolo / Article : **303 ASPEN HEAVY**

Composizione / Composition : **82 % POLYESTER**
18 % ELASTANE



Peso / Weight (+/- 5 %) : **230 g/m²**

Altezza / Width (+/- 2%): **160 cm**

Peso / Weight (+/- 5 %) : **368 g/m lin.**

Pezza / Piece : **50 m**

Maglie / Courses : **47 / cm**

Cannette / Wales : **28 / cm**

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C
Dimensional Stability - Washing 40° C

BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

altezza / width : **max -4%**

lunghezza / length : **max -4%**

Stabilità Dimensionale - Vapore
Dimensional Stability - Steam

altezza / width : **max -3%**

lunghezza / length : **max -3%**

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling

NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

su tessuto : **5**
on fabric

su lana : **4/5**
on wool

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)

Stretch to Dynamometer (+/- 15%)

INSTRON 3343 - load 3.6 kg - strip test - size of the tested sample: 100 mm x 50 mm.

Bianco x Stampa / White for printing altezza / width : **90%**
(min 77% - max 104%)

lunghezza / length : **155%**
(min 132% - max 178%)

modulo 40% / modulus 40%

Bianco x Stampa / White for printing altezza / width : **310-570 g**

lunghezza / length : **125-235 g**

Allungamento Manuale (+/- 15 %)

Hand Elongation

altezza / width : **95%**
(min 81% - max 109%)

lunghezza / length : **160%**
(min 136% - max 184%)

Simboli di manutenzione :

Care labelling codes :



Note / Notes :

RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO
WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Annula e sostituisce la precedente del Gennaio 2022 / Replaces the previous data sheet of January 2022